



**綠固科技股份有限公司**  
GREENCURE TECHNOLOGY CORPORATION

--- PCB INK & TOUCH PANEL INK ---

Tel: 886-3-4200105 Fax: 886-3-4206423

No.258, Alley 63, Lane 551, Sec. 5, Minzu Rd., Yangmei Town, Taoyuan County 326, Taiwan

**紫外光硬化型可剝離油墨 LM-600 UM-95 THERMAL-CURING PEELABLE MASK**

LM-600 UM-95 為網印紫外光硬化型可剝離的保護油墨，具有快速硬化及良好的印刷性，乾燥後可剝離性優，適用於觸控屏製程 ITO 的防刮及防塵保護，使用後完全剝除無殘膠(SCUM)

**基本資料**

項目	LM-600 UM-95
顏色 Color	無色
黏度 Viscosity(25°C)	650 ± 50 PS (VT-04, #2 針, #2 Spindle)
貯存安定性 Shelf life at 20-30 °C under dark packing	6 個月 month

**使用條件**

網目 T	80-200 目
乳膠膜厚 Stencil thickness	50-100 micron
刮刀 squeegee	60-65 度鈍角 flat angle
硬化條件 Curing Condition	700- 1500mJ/cm <sup>2</sup>
稀釋 dilution	不建議使用溶劑稀釋 The addition of solvent is not recommended

以上各項數據提供參考

**儲存條件：**

保存在密封狀態，避免直接日曬，放置涼爽、乾燥地方。(溫度控制 8°C~25°C)。

**注意事項：**

小心操作。遠離光、熱及火源。避免接觸到皮膚。如果需要，請戴上手套及穿上防護衣。若不小心接觸皮膚時，請用肥皂水清洗接觸部位。若不小心接觸眼睛時，請用清水沖洗至少 15 分鐘後並緊快就醫，使用前請先參考物質安全資料表(MSDS)。